

70-45

Metaflux

CINK SPRAY

DIN 50.976 (1980)

Termékcsoport

Korrózióálló cink bevonat

Alkalmazási terület

Minden fémre és szilárd felületre megbízhatóan tapad. Kiváló korrózióvédelem.
Horganyzott felületek javítására a DIN 50.976 szerint.

Termék tulajdonságok

93% cink tartalom a száraz bevonatban.
98,5% tisztaságú cink.
Gyorsan szárad, aktívan véd a korrózió ellen.
Azonnal szórásra kész, optimális bevonat.
Jóváhagyott az ivóvíz tartományra, továbbá alkalmazható az 5 éves tartós
időjárás követelményekre.
FCKW- és CKW- mentes

Kiadósság

A 400 ml-es flakon kb. 8 m² felület beszórására elegendő (bevonat vastagság függő)

Biztonsági utasítás

Nem tartalmaz engedélyköteles anyagokat (veszélyes anyagok VO szerint),
éghető.

Szállítási forma

400 ml spray / 12 db kartononként

Egyéb utmutatók

Pasztá forma: 70-40 DIN 50.976 (1980)

Metaflux

Zink Spray 70-45
