

ROST - SAFE

Korszerű bevonat aktív korrózióvédelemmel

Primer korrózióvédelem

Minden fémes tiszta felületre felhordható, kimagasló alap védelmet biztosít. A piszkot, olajat, zsírt vagy hasonló szennyeződések a bevonás előtt el kell távolítani.

Szekunder korrózióvédelem

A **ROST-SAFE** a korábban kialakult rozsdával záróréteget képez. A felületet a laza rozsdától meg kell tisztítani.

Száradási idő

Gyorsan száradó, +20 °C-on 20 perc után porszáraz, 8 – 36 óra elteltével - a rétegvastagság és a festési eljárás függvényében - a felület újrafesthető.

Stabilitás

Az UV sugarakkal, savakkal és lúgokkal szemben messzemenően ellenálló, jól tapad a felületre, lepattanásálló.

Átfesthetőség

Minden típusú festékekkel és lakkal átfesthető. A magas oldószertartalmú illetve az agresszív oldószertartalmú anyagoknál végezzünk a felhasználás előtt munkapróbát.

Korrózióállósági vizsgálat

A **ROST-SAFE** a DIN 50021, DIN 53167, DIN 53210 és a DIN 53209 korrózióvédelmi vizsgálati tanúsítvánnyal rendelkezik.

A vizsgálati tanúsítványok a 150, 300, 450 és a 600 órás sószóróteszt eredményeit tartalmazzák, a rétegvastagság 35, 58 és 70 μm értékeinél.

Környezetbarát

A **ROST-SAFE** nem tartalmaz engedélyhez kötött veszélyes anyagokat. A minőséget a „Dualen System” szavatolja.